

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО "СТОУН-СЕРВИС-НЕВА"

# THASSOS (ТАСОС)

### Описание

Прозрачный густой клей для склейки и восстановления мрамора таких пород, как Каррара и Тасос. Обладает высокой цветовой стабильностью к прямым солнечным лучам. Легко смешивается и прост в работе. В отвержденном виде легко поддается полировке.

### Инструкция по использованию

Перед обработкой убедитесь, что материал чистый и сухой.  
Возьмите из банки необходимое количество клея и добавьте отвердитель в пропорции 2-3 % от веса. Тщательно перемешайте и используйте полученную смесь.  
Не возвращайте неиспользованный клей обратно в банку.  
Если необходимо скорректировать цвет, используйте специальные красители.  
Произведите окрашивание перед добавлением отвердителя, добейтесь нужного оттенка, а затем смешайте с отвердителем.  
Будьте осторожны, избыток красителя может повлиять на консистенцию и механические характеристики клея по окончании смешивания.  
**После использования хорошо закройте банку.  
Храните клей и отвердитель подальше от прямых солнечных лучей**



**Технический лист**

Вязкость при 25°C 20 Па*с (ASTM D2196)	200000-300000 срс
Плотность при 25°C гр./см3	1.1
Внешний вид	Прозрачная/ опаловая паста
Пропорции клея/отвердителя гр.	100+2/3
Время желатизации (без упаковки) при 25°C мин.	5-6
Остается липким в тонком слое при 25° С мин	50-60
Время полного отверждения при 25°C мин	60-70
Минимальная температура реакции	0°C
Минимальная температура эксплуатации	0°с
Максимальная температура эксплуатации	+110°C
Срок годности при 25°C	6 месяцев

**Испытания на прочность по системе ASTM\***

Предел прочности при растяжении МПа	60
Растяжимость	>2%
Модуль сжатия	3500

**Испытание на изгиб**

Разрушающая нагрузка МПа	110
--------------------------	-----

**Тест на адгезию**

Сила адгезии при 25°C через 2 часа на полированном мраморе Боттичино	3.5
Сила адгезии при 25°C через 24 часа на полированном мраморе Боттичино	4

\*ASTM International (American Society for Testing and Materials) — американская международная добровольная организация, разрабатывающая и издающая стандарты для материалов, продуктов, систем и услуг. [www.astm.org](http://www.astm.org)

**Правила хранения**

Продукцию рекомендуется хранить при 18-25°C как можно дальше от источников тепла, избегать от влажности и солнца.

**Правила безопасности**

Клей и отвердитель – химическая продукция, поэтому, пожалуйста, прочитайте инструкцию по безопасности перед использованием и правила, обозначенные на этикетках банок/бочек.

**Возможная упаковка**

1 л, 4 л, 17 л

Информация, содержащаяся в настоящем техническом описании, основана на испытаниях, проведенных в лаборатории TENAX и скорректирована, на основе нашего опыта. Полученные данные могут быть изменены без предварительного уведомления и не имеют юридической силы. Клиент должен проверить пригодность продукта перед использованием. В обязанность клиента входит убедиться, что использование продукта осуществляется в соответствии с законодательством страны заказчика.