

# TIXO EX TRASPARENTE (ГУСТОЙ МЕДОВЫЙ)

## Описание

Прозрачный густой клей с высокой степенью вязкости. Мягкая, кремовая консистенция. Используется для склейки и ремонта гранита, мрамора и других подобных материалов. Отвержденный продукт выглядит блестящим и очень хорошо полируется. Хорошая степень реакции при низкой температуре. Наиболее важные качества продукта - высокая сила адгезии и отличные механические свойства.



## Инструкция по использованию

Перед обработкой убедитесь, что материал чистый и сухой.  
Возьмите из банки/ведра/бочки необходимое количество клея и добавьте отвердитель в пропорции 2-3 % от веса.  
Тщательно перемешайте и используйте полученную смесь.  
Не возвращайте неиспользованный клей обратно в банку.  
Если необходимо скорректировать цвет, используйте специальные красители. Произведите окрашивание перед добавлением отвердителя, добейтесь нужного оттенка, а затем смешайте с отвердителем.  
Будьте осторожны, избыток красителя может повлиять на консистенцию и механические характеристики клея по окончании смешивания.  
**После использования хорошо закройте банку. Храните клей и отвердитель подальше от прямых солнечных лучей**



## Техническая информация

Технический лист	
Вязкость при 25°C 20 Па*с (ASTM D2196)	Тиксотропичная паста
Плотность при 25°C гр./см3	1.1
Внешний вид	Желтоватая паста
Пропорции клея/отвердителя гр.	100+2/3
Время желатизации (без упаковки) при 25°C мин.	2-3
Остается липким в тонком слое при 25° С мин	15
Время полного отверждения при 25°C мин	50-60
Минимальная температура реакции	0°C
Минимальная температура эксплуатации	0°с
Максимальная температура эксплуатации	+110°C
Срок годности при 25°C	6 месяцев
<b>Испытания на прочность по системе ASTM*</b>	
Предел прочности при растяжении МПа	50
Растяжимость	>2%
Модуль сжатия	4000
<b>Испытание на изгиб</b>	
Разрушающая нагрузка МПа	110
<b>Тест на адгезию</b>	
Сила адгезии при 25°C через 2 часа на полированном мраморе Боттичино	3
Сила адгезии при 25°C через 24 часа на полированном мраморе Боттичино	4

\*ASTM International (American Society for Testing and Materials) — американская международная добровольная организация, разрабатывающая и издающая стандарты для материалов, продуктов, систем и услуг. [www.astm.org](http://www.astm.org)

### Срок годности

Срок хранения продукции 6 месяцев при 18-25°C. Ее необходимо хранить как можно дальше от источников тепла, уберечь от влажности и солнца.

### Правила безопасности

Клей и отвердитель – химическая продукция, поэтому, пожалуйста, прочитайте инструкцию по безопасности перед использованием и правила, обозначенные на этикетках банок/бочек.

### Возможная упаковка

0.125 л, 1 л, 4 л, 17 л