

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО "СТОУН-СЕРВИС-НЕВА"

# SOLIDO TRASPARENTE

(ГУСТОЙ МЕДОВЫЙ)

**Описание**

Прозрачный густой клей с высокой степенью вязкости. Используется для склейки и ремонта гранита, мрамора и других подобных материалов. Отвержденный продукт выглядит блестящим и очень хорошо полируется. Хорошая степень реакции при низкой температуре. Наиболее важные качества продукта - высокая сила адгезии и отличные механические свойства.

**Инструкция по использованию**

Перед обработкой убедитесь, что материал чистый и сухой.  
Возьмите из банки/ведра/бочки необходимое количество клея и добавьте отвердитель в пропорции 2-3 % от веса.  
Тщательно перемешайте и используйте полученную смесь.  
Не возвращайте неиспользованный клей обратно в банку.  
Если необходимо скорректировать цвет, используйте специальные красители. Произведите окрашивание перед добавлением отвердителя, добейтесь нужного оттенка, а затем смешайте с отвердителем.  
Будьте осторожны, избыток красителя может повлиять на консистенцию и механические характеристики клея по окончании смешивания.  
**После использования хорошо закройте банку. Храните клей и отвердитель подальше от прямых солнечных лучей**



### Технический лист

Вязкость при 25°C 20 Па*с (ASTM D2196)	250000-350000 cps
Плотность при 25°C гр./см3	1.1
Внешний вид	Желтоватая паста
Пропорции клея/отвердителя гр.	100+2/3
Время желатизации (без упаковки) при 25°C мин.	6-8
Остается липким в тонком слое при 25° С мин	25-30
Время полного отверждения при 25°C мин	60-80
Минимальная температура реакции	0°C
Минимальная температура эксплуатации	0°C
Максимальная температура эксплуатации	+110°C
Срок годности при 25°C	6 месяцев
<b>Испытания на прочность по системе ASTM*</b>	
Предел прочности при растяжении МПа	50
Растяжимость	>2%
Модуль сжатия	4000
<b>Испытание на изгиб</b>	
Разрушающая нагрузка МПа	110
<b>Тест на адгезию</b>	
Сила адгезии при 25°C через 2 часа на полированном мраморе Боттичино	3.5
Сила адгезии при 25°C через 24 часа на полированном мраморе Боттичино	8-9

\*ASTM International (American Society for Testing and Materials) — американская международная добровольная организация, разрабатывающая и издающая стандарты для материалов, продуктов, систем и услуг. [www.astm.org](http://www.astm.org)

#### Правила хранения

Продукцию рекомендуется хранить при 18-25°C как можно дальше от источников тепла, избегать от влажности и солнца.

#### Правила безопасности

Клей и отвердитель – химическая продукция, поэтому, пожалуйста, прочитайте инструкцию по безопасности перед использованием и правила, обозначенные на этикетках банок/бочек.

#### Возможная упаковка

0.125 л, 1 л, 4 л, 17 л

Информация, содержащаяся в настоящем техническом описании, основана на испытаниях, проведенных в лаборатории TENAX и скорректирована, на основе нашего опыта. Полученные данные могут быть изменены без предварительного уведомления и не имеют юридической силы. Клиент должен проверить пригодность продукта перед использованием. В обязанность клиента входит убедиться, что использование продукта осуществляется в соответствии с законодательством страны заказчика.