

# ЕРОХУ GЛUE RIVO 15 NERO (ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ RIVO 15 ЧЕРНЫЙ)

## Описание

Густой эпоксидный двухкомпонентный клей черного цвета. Морозо- и влагоустойчив, обладает превосходной адгезией. Используется для склеивания мрамора, гранита и др. видов натурального и искусственного камня, приклеивания к металлическим и др. поверхностям. Рекомендуется для наружных работ.



## Инструкция по использованию

Перед обработкой убедитесь, что материал чистый и сухой.  
Возьмите необходимое количество двух компонентов из банки **A** и банки **B** в соотношении **1 часть из банки A и 1 часть из банки B**. Во время смешивания используйте чистые инструменты. Тщательно перемешайте и используйте полученную смесь.  
Не возвращайте неиспользованный клей обратно в банки.  
Для очистки инструментов, мы предлагаем использовать растворители такие, как ацетон и бутилацетат.  
Используйте защитные перчатки и защитные очки во время работы (см. паспорт безопасности).  
Закройте банки после использования.



## TECHNICAL DATA

Вязкость при 25°C 20 Па*с	Тиксотропичная паста
Вязкость при 25°C 20 Па*с	Тиксотропичная паста
Плотность часть А / часть В при 25°C гр./см3	1.4 / 1.4
Внешний вид часть А	Черная паста
Внешний вид часть В	Бежевая паста
Внешний вид после отверждения	Черный
Цветность по ГАРДНЕРУ <b>комп. А</b> ASTM D1544	Не определено
Цветность по ГАРДНЕРУ <b>комп. В</b> ASTM D1544	Не определено
Пропорции клея/отвердителя	1:1
Время желатизации при 25°C мин. (100 гр. <b>А</b> +100 гр. <b>В</b> )	15-20
Остается липким в тонком слое при 25° С мин	120
Остается липким в тонком слое при 40° С мин	90
Твёрдость по Шору D (1) ASTM D 2240	78
Температура стеклования Tglass (ASTM E1545) (1)	60° С
Тест на отрыв стекловолокна от мрамора (ASTM D3167)	0,5 N/mm
Сила адгезии на мраморе (ASTM D4541) (1)	10 Мпа
Сила адгезии на стекле (ASTM D4541) (1)	9 Мпа
Тест в климатической камере Osun, (ASTM D904), 3 года на открытом воздухе, свет+дождь+ тепловой удар	Не определено
Тест на пожелтение в ксеноновой камере, 3 года (ISO11341)	Высокое
Минимальная температура реакции	+10° С
Минимальная температура эксплуатации	-25° С
Максимальная температура эксплуатации	+60° С
Время полного отверждения при 25° С (можно шлифовать, полировать, резать)	24 часа

(1): После отверждения при 50 ° С через 12 часов.

\*ASTM International (American Society for Testing and Materials) — американская международная добровольная организация, разрабатывающая и издающая стандарты для материалов, продуктов, систем и услуг. [www.astm.org](http://www.astm.org)

### Срок годности

Срок хранения продукции 2 года при 18-25°C. Ее необходимо хранить как можно дальше от источников тепла, уберегать от влажности и солнца.

### Правила безопасности

Клей и отвердитель – химическая продукция, поэтому, пожалуйста, прочитайте инструкцию по безопасности перед использованием и правила, обозначенные на этикетках банок/бочек.

### Возможная упаковка

1+1 л, 4+4 л, 20+20 л